

自然乾燥で硬化する新感覚の透明レジン液が登場



FILM RESIN フィルムレジン とは？

- 好みの形状に成形したワイヤー等に薄い膜を張らせることに特化した自然乾燥の透明樹脂液
- 乾燥は放置でOK！15～30分で硬化する速乾性なので制作作業がとてもスムーズ
- 乾燥後は丈夫でしなやかなfilm状に仕上がります、オリジナルアクセサリやマニキュアフラワー制作に最適
- UV-LEDレジンや2液性エポキシ樹脂と組み合わせた作品にも仕上がりが相性抜群
- 乾燥前も乾燥後も色付けが可能

使い方



1. ワイヤーをペンなどに巻きつけて根元をねじり輪を作ります。輪を加工して完成させたい形に成形します。やっところがあると便利です。



2. 成形した輪の部分をフィルムレジンに浸して膜を貼らせ、輪の先端からゆっくりと引き上げます。余分な液は輪の根元を缶内側の縁に当ててやさしく漉し取ります。膜が破れた場合は再度液に浸してください。



3. スタイロフォームや目玉クリップを利用して樹脂液に触れないよう乾燥させます。乾燥時間目安: 15～30分



4. アクセサリーパーツなどと組み合わせて自由に作品を完成させてください。ラメやデコシール・マニキュアなどで装飾するとより綺麗に仕上がります。

着色方法



1. 液体に混ぜる場合
樹脂用染料やラメで♪



2. 硬化後に着色する場合
市販のマニキュアでOK♪

テクニク

その①

数色を加えて取って混ぜこまずに浸してマーブル状に仕上げる、などアイデア次第で作品にオリジナルの表情が付けられます。

その②

アクセサリに仕上げる場合は完全硬化後にUVレジンでコーティングするとより強度が増します。平筆などで薄く塗り伸ばしてください。

その③

ワイヤーの組み方で立体造形を制作することも可能です。詳しくは作品レシピ集をご覧ください。
<http://dipart.jp/howto/>



フィルムレジン コラム 内容量: 80g
¥1,320(税込) ¥1,200(本体)



Made in JAPAN
Kameshima Shoten Co., Ltd.